

197

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 lipca 1962 r.

w sprawie ustalenia prób i warunków, którym odpowiadać powinny wyroby z metali szlachetnych przeznaczone do obrotu handlowego w kraju.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 czerwca 1962 r. — Prawo probiercze (Dz. U. Nr 39, poz. 173) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyrobami z metali szlachetnych w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1962 r. — Prawo probiercze (Dz. U. Nr 39, poz. 173) są wszelkie wyroby oraz materiały dentystyczne wykonane ze stopów o zawartości metali szlachetnych nie niższej od przewidzianej dla najniższej próby, ustalonej w § 2 dla danych kategorii wyrobów.

§ 2. 1. Ustala się następujące próby:

1) dla wyrobów platynowych	0,950
2) dla wyrobów palladowych:	
pallad nr 1	0,850
pallad nr 2	0,500
3) dla wyrobów złotych:	
złoto nr 1	0,960
złoto nr 2	0,750
złoto nr 3	0,583
złoto nr 4	0,500
złoto nr 5	0,375

4) dla wyrobów srebrnych:	
srebro nr 1	0,916
srebro nr 2	0,875
srebro nr 3	0,800
srebro nr 4	0,750
5) dla złota listkowego	0,910
6) dla złota listkowego zielonego	0,750
7) dla materiałów dentystycznych:	
na korony platynowe	0,950
na korony złote	0,916
na odlewy złotych przęseł mostowych i konstrukcji protez ruchomych oraz na łączna złote	0,833
na odlewy złotych klamer i na drut złoty	0,750
na protezy stałe i ruchome ze stopu srebrno-palladowego lub srebrno-złoto-palladowego — dla palladu	0,333

2 Ponadto dopuszcza się do obrotu handlowego w kraju obrączki ślubne ze stopu, w którym zawartość złota odpowiada próbie 0,333.

3. W wyrobach platynowych na równi z platyną traktuje się iryd i rod. W materiałach dentystycznych na równi ze złotem traktuje się platynę, iryd i rod.

§ 3. Dopuszczalne są następujące odchylenia zawartości metalu szlachetnego poniżej prob ustalonych w § 2:

- 1) dla wyrobów platynowych i palladowych — do 0,010;
- 2) dla wyrobów złotych i srebrnych:
 - a) złożonych z dużych części — do 0,005,
 - b) złożonych z drobnych zlutowanych ze sobą części — do 0,010,
 - c) filigranowych — do 0,020;
- 3) dla materiałów dentystycznych — do 0,002.

§ 4. 1. Łączno (lutowie), użyte w wyrobach złotych lub srebrnych, powinno być sporządzone z tego samego metalu, z którego wykonane są wyroby, a jego próba powinna być

zgodna z próbą wyrobu, o ile względy techniczne nie wymagają zastosowania łączna o niższej próbie.

2. Przy dokonywaniu napraw wyrobów złotych niedopuszczalne jest użycie łączna o probie niższej niż 0,333.

§ 5. 1. Wszystkie części składowe wyrobów z metali szlachetnych powinny czynić zadość próbom ustalonym w § 2.

2. W razie konieczności nadania niezbędnej wytrzymałości i sprężystości częściom składowym wyrobów z metali szlachetnych, części te mogą być sporządzone z metalu nie-szlachetnego i powinny być oznaczone zgodnie z art. 17 ustawy.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 stycznia 1963 r.

Prezes Rady Ministrów: *J. Cyrankiewicz*