

## 209

## ZARZĄDZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR I JAKOŚCI

z dnia 19 lipca 1989 r.

**w sprawie ustalenia prób i warunków, którym odpowiadać powinny wyroby z metali szlachetnych przeznaczone do obrotu handlowego w kraju.**

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 czerwca 1962 r. — Prawo probiercze (Dz. U. Nr 39, poz. 173 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) oraz art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyrobami z metali szlachetnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1962 r. — Prawo probiercze (Dz. U. Nr 39, poz. 173 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) są wyroby oraz materiały dekoracyjne i dentystyczne wykonane ze stopów o zawartości metali szlachetnych nie niższej od wynikającej z najniższej próby, ustalonej w § 2 dla danego rodzaju wyrobów.

§ 2. 1. Ustala się następujące próby:

- 1) dla wyrobów z metali szlachetnych:
 

platynowych	— 0,950
palladowych	— 0,850, 0,500
złotych	— 0,960, 0,750, 0,583, 0,500, 0,375, 0,333
srebrnych	— 0,925, 0,875, 0,830, 0,800
- 2) dla materiałów dekoracyjnych w postaci:
 

złota listkowego	— 0,910
złota listkowego zielonego	— 0,750
- 3) dla materiałów dentystycznych przeznaczonych na:
 

korony platynowe	— 0,950
korony złote	— 0,916
odlewy złotych pręseł mostkowych i konstrukcji protez ruchomych	— 0,833, 0,750
odlewy złotych klamer i drut złoty	— 0,750
protezy stałe i ruchome: ze stopu srebrno-palladowego	— 0,333
— dla palladu	— 0,333
ze stopu srebrno-złoto-palladowego dla palladu i złota razem	— 0,302

2. W wyrobach platynowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wykonanych ze stopu, w którym obok platyny występuje iryd i rod, jako zawartość platyny przyjmuje się łączną zawartość tych metali.

3. W materiałach dentystycznych wykonanych ze stopów złota, w których obok złota występuje platyna, iryd i rod, jako zawartość złota przyjmuje się łączną zawartość tych metali.

§ 3. Urzędy probiercze, w zależności od stosowanej metody badania, mogą określać zawartość metalu szlachetnego z odchyleniami poniżej wielkości ustalonych w § 2, wynoszącymi:

- dla wyrobów badanych metodami analizy chemicznej — do 0,002,
- dla wyrobów badanych metodą przybliżoną — do 0,005.

§ 4. 1. Luty (łącznie) użyte w wyrobach z metali szlachetnych powinny być sporządzone z tego samego metalu, z którego wykonane są wyroby, a ich próba powinna być taka sama jak próba wyrobu.

2. Ze względów technologicznych mogą być zastosowane luty o innej próbie niż wyrób, z zachowaniem następujących wymagań:

- 1) w wyrobach z platyny lut może być ze stopów złota, srebra, platyny lub palladu, w których łączna zawartość tych metali jest nie niższa niż 0,995,
- 2) w wyrobach z białego złota o próbie 0,750 lut może być z białego złota o próbie nie niższej niż 0,583; w pozostałych wyrobach z białego złota o próbie 0,583, 0,500, 0,375 i 0,333 lut może być z białego złota o próbie nie niższej niż 0,333,
- 3) w wyrobach ze srebra o próbie 0,925, 0,875, 0,830 i 0,800 lut może być ze stopu o zawartości srebra nie niższej niż 0,800,
- 4) w łańcuszkach złotych i srebrnych produkowanych maszynowo stosowane luty mogą nie zawierać złota i srebra.

3. Luty, o których mowa w ust. 2, nie mogą powodować obniżenia próby wyrobu.

4. Luty użyte w wyrobach z metali szlachetnych nie mogą być wykorzystane do wzmacniania, obciążania lub wypełniania wyrobów.

§ 5. 1. Każda część składowa wyrobu z metali szlachetnych powinna odpowiadać jednej z prób ustalonych w § 2.

2. W razie konieczności nadania niezbędnej wytrzymałości i sprężystości częściom składowym wyrobów z metali szlachetnych, części te mogą być sporządzone z metalu nieszlachetnego i powinny być oznaczone zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 29 czerwca 1962 r. — Prawo probiercze.

§ 6. Dopuszcza się do obrotu handlowego w kraju wyroby z metali szlachetnych zbadane i ocechowane przed dniem wejścia w życie zarządzenia obowiązującymi dotychczas cechami probierczymi. Wyroby te nie wymagają ponownego badania i cechowania.

§ 7. Przepisów zarządzenia nie stosuje się do monet wykonanych z metali szlachetnych.

§ 8. W związku z art. 80 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 35, poz. 192) traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 1980 r. w sprawie ustalenia prób i warunków, którym odpowiadać powinny wyroby z metali szlachetnych przeznaczone do obrotu handlowego w kraju (Dz. U. Nr 10, poz. 29).

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 4 ust. 2 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1990 r.

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości:  
*J. Maciejewicz*